

Murs Creux

Produit

Polyurethaan CFK-VRIJ

2 composants: polyol et isocyanate

Densité ca. 16 kg par m³

Valeur lambda: 0,035 W/mK

Valeur R:

Epaiss. (cm)	Résistance d R (m ² K/W)
2	0,57
3	0,86
4	1,14
5	1,43
6	1,71
7	2,00
8	2,29
9	2,57
10	2,86

Valeur U:

Dikte (cm)	U-waarde
2	1,75
3	1,16
4	0,88
5	0,70
6	0,58
7	0,50
8	0,44
9	0,39
10	0,35