



## Technische Datasheet Pluimers HR IsoPlus 35

### Kenmerken:

Pluimers HR IsoPlus 35 is een 2-komponenten opencellig Polyurethaanschuim.

### Toepassing:

Het wordt toegepast voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie door middel van een injectie methode.

Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 30 mm, conform ATG 2884 vanaf 50 mm.

Te injecteren via boorgaten vanaf 12 mm.

Beperkingen; muren met een geglaazuurde buitensteen of muren voorzien van een dampremmende verf of stuclaag.

### Eigenschap

### Product eigenschap Pluimers HR IsoPlus 35

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Dichtheid EN 1602               | ca. 10 kg/m <sup>3</sup> |
| Brandklasse EN 13501-1          | Klasse F                 |
| Waterdampdiffusieweerstandgetal | 60 μ                     |
|                                 | EN 12086                 |
| Dimensionale stabiliteit 24 uur | -0,4% - 1,0%             |
| Lambda waarde                   | 0,038 W/m.K              |
|                                 | STS 71-1                 |

### Certificatie

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Proces     | ATG BAI-554-0049-2884-01 |
| Product    | ATG 2884                 |
| Applicatie | WTCB TV 246              |

### Fabrikaat:

BYMER<sup>®</sup> AL 790 / DESMODUR<sup>®</sup> 44 V 20 L

Alle gegevens in deze TDS zijn ontleend aan praktijk ervaringen en laboratorium onderzoek.

Desondanks kunnen er geen rechten aan de eigenschappen worden geclaimd.

De waarden van de producteigenschappen dienen gezien te worden als richtlijnen.