

Gevelisolatie

22 ISOLATIE

22.83 0.ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMD

Richtlijnen:

- Ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
- De te isoleren oppervlakken dienen goed bereikbaar te zijn.
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient er zorgvuldig overleg plaats te vinden met de applicateur, over welke bouwdelen er zodanig dienen te worden afgeplakt, waardoor er geen verontreinigingen kunnen optreden.
- De werkzaamheden dienen vanaf een vaste steiger te worden uitgevoerd, welke geheel voorzien dient te zijn van windbreekgas 90% wind reductie.

1.PUR-SCHUIM SPRAY

Fabricaat: Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Materiaal: Gespoten polyurethaanschuim, CFK vrij.

Type: Pluimers HR IsoSpray® . KOMO-Attest nr IKB1588/09.

Productomschrijving:

- 2-componenten gesloten cellig CFK-vrij polyurethaanschuim
- λ -10 initieel: 0,021 W/m.K
- dichtheid ongeveer 40 kg/m³
- gesloten cellen 90-95% volgens Remington
- dampdiffusieweerstandsgetal van circa 60
- vlamdovend, brandklasse 4 volgens NEN 6065

Verwerking: Spuiten

Dikte: Conform

Isolatiewaarde: Conform

Garantie: Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR

Alle spouwmuren van de nieuwbouw, het binnenspouwblad voorzien van gespoten isolatie.



PLUIMERS

WWW.PLUIMERS.EU

Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Wattstraat 11, NL-7461 AB Rijssen

Postbus 66, NL-7460 AB Rijssen

Tel.: +31 (0)548 51 62 25